

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 127 DEL 28 GIUGNO 2024 PUBBLICATO IN GURI

N.213 DEL 11.09.2024

(Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto)	LOTTO/021/2025
Anno	2025
Prodotto	EOW063

**Anagrafica del produttore di carta e cartone recuperati
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto**

Denominazione sociale MARINO COSTRUZIONI SRL		CF/P.IVA 05599020962 / 05599020962
Indirizzo, Numero civico VIA MAESTRI DEL LAVORO 9		Iscrizione Registro Imprese 05599020962
CAP 20070	Comune San Zenone al Lambro	Provincia MI
Autorizzazione/Ente rilasciante 2068/2025 - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		Data di rilascio 03 MARZO 2025

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in massa:
2.000 MC
- Il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28 giugno 2024 pubblicato in Guri 11 settembre 2024 n.213;
- il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella .

Caratteristiche dell'aggregato recuperato

Norme tecniche di conformità	Scopi specifici (allegato 2)
UNI EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strada UNI EN 13242	a) b)

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiero e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (ar

San Zenone al Lambro li, 15 dicembre 2025

*MARINO COSTRUZIONI s.r.l.
via Maestri del Lavoro, 19/21
20070 San Zenone al Lambro (MI)
P.IVA 05599020962*



Spettabile
MARINO COSTRUZIONI s.r.l.

Merate

12/12/2025

Via Maestri del Lavoro, 19/21
20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)

RAPPORTO DI PROVA N. PROT. F4476-1/F

DENOMINAZIONE DEL CAMPIONE aggregato recuperato EOW 0/63 mm - Lotto 21/2025

RIFERIMENTI Luogo di prelievo: impianto di Via Maestri del Lavoro, 9 -
20070 San Zenone al Lambro (MI)

DATA PRELIEVO CAMPIONE 01/12/2025

DATA RICEVIMENTO CAMPIONE 01/12/2025

PRELIEVO eseguito da personale della Cliente

METODI DI ANALISI APPLICATI Metodi Indicati

DICHIARAZIONI Il rapporto di prova riguarda il campione ricevuto in laboratorio e sottoposto alle prove.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Allegato 1 (Articolo 3) - Sezione d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato: d.1) Controlli sull'aggregato recuperato - Tabella 2- Parametri da ricercare e valori limite; d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato - Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite del DECRETO 28 giugno 2024, n. 127 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell' 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

RISULTATI ANALITICI

I risultati analitici sono riportati nelle tabelle allegate.



Direzione Laboratorio
Dr. S. Alietta



SEGUE RAPPORTO DI PROVA

N. PROT. F4476-1/F

Allegato 1 (Art.3) - Sezione d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato: d.1) Controlli sull'aggregato recuperato

Tabella 2- Parametri da ricercare e valori limite

			Concentrazioni limite di utilizzo	Concentrazioni limite di utilizzo	
Parametro	U.M.	Risultato	Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2	Metodo analitico
Amianto	mg/kg s.s.	<100	100	100	DM 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All. 1 Met.B (SEM) (1)
IDROCARBURI AROMATICI (*)					
Benzene	mg/kg s.s.	<0,01	0,1	2	EPA 5021A / EPA 8260C
Toluene	mg/kg s.s.	<0,01	0,5	50	EPA 5021A / EPA 8260C
Etilbenzene	mg/kg s.s.	<0,01	0,5	50	EPA 5021A / EPA 8260C
Xilene(isomeri o,-m,-p)	mg/kg s.s.	<0,01	0,5	50	EPA 5021A / EPA 8260C
Stirene	mg/kg s.s.	<0,01	0,5	50	EPA 5021A / EPA 8260C
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) ⁽²⁾	mg/kg s.s.	<0,04	1	100	EPA 5021A / EPA 8260C
IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI					
- Benzo(a)antracene	mg/kg s.s.	<0,05	0,5	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Benzo(a)pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Benzo(b)fluorantene	mg/kg s.s.	<0,05	0,5	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Benzo(k)fluorantene	mg/kg s.s.	<0,05	0,5	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Crisene	mg/kg s.s.	<0,05	5	50	EPA 3550 C / EPA 8270 D
-Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
-Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
-Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
-Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
-Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Indeno pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	5	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Pirene	mg/kg s.s.	<0,05	5	50	EPA 3550 C / EPA 8270 D
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) ⁽³⁾	mg/kg s.s.	<0,50	10	100	EPA 3550 C / EPA 8270 D
Fenolo	mg/kg s.s.	<0,01	1	60	EPA 3550 C / EPA 8270 D
PCB	mg/kg s.s.	<0,01	0,06	5	EPA 3550 C / EPA 8082 A
Idrocarburi Pesanti C>12	mg/kg s.s.	<30	50	750	EPA 8440 / ISO16703
Cromo VI come Cr	mg/kg s.s.	<1	2	15	APAT 3150C
Materiali galleggianti	cm ³ /kg	<5	< 5	< 5	Metodo Interno
Frazioni estranee	% in peso	<0,1	< 1	< 1	Metodo Interno

(*) - Le analisi del parametro IDROCARBURI AROMATICI sono state effettuate sul campione tal quale. Note: (1) Il limite di rilevabilità indicato corrisponde alla tecnica di microscopia a scansione elettronica (SEM), metodologia riconosciuta ufficialmente su tutto il territorio nazionale; (2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23): 20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 3 aprile 2006, n°152; (3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25- Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27- Benzo(b)fluorantene, 28- Benzo(k)fluorantene, 29- Benzo(g,h,i)perilene, 30 - Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32 -Dibenzo(a,l)pirene, 33 -Dibenzo(a,i)pirene, 34 -Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 3 aprile 2006, n°152.



SEGUE RAPPORTO DI PROVA
N. PROT. F4476-1/F

Allegato 1 (Art.3) - Sezione d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato: d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato Tabella 3 - Analiti da ricervare e valori limite

**TEST DI CESSIONE SECONDO APPENDICE A ALLA NORMA UNI 10802 e
la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2**

ANALISI ELUATO Rapporto L/S = 10 l/kg

METODI DI PROVA APPLICATI: Metodi analitici APAT Irsa Cnr manuale 29/2003

Parametro	U.M.	Risultato	Limite (1)	Metodo di prova
pH	-	8,90	5,5 - 12,0	APAT2060
Nitrati come NO ₃ -	mg/l	3,2	50	APAT4020
Fluoruri come F-	mg/l	0,10	1,5	APAT4020
Solfatti come SO ₄ =	mg/l	19,8	750	APAT4020
Cloruri come Cl-	mg/l	2,1	750	APAT4020
Cianuri come CN-	µg/l	<10	50	APAT4070
Bario come Ba	mg/l	<0,1	1	APAT 3020
Rame come Cu	mg/l	<0,01	0,05	APAT 3020
Zinco come Zn	mg/l	0,10	3	APAT 3020
Berillio come Be	µg/l	<1	10	APAT 3020
Cobalto come Co	µg/l	<10	250	APAT 3020
Nichel come Ni	µg/l	<5	10	APAT 3020
Vanadio come V	µg/l	<10	250	APAT 3020
Arsenico come As	µg/l	<5	50	APAT 3020
Cadmio come Cd	µg/l	<1	5	APAT 3020
Cromo totale come Cr	µg/l	<10	50	APAT 3020
Piombo come Pb	µg/l	<10	50	APAT 3020
Selenio come Se	µg/l	<1	10	APAT 3020
Mercurio come Hg	µg/l	<0,5	1	APAT 3200
COD	mg/l	11,0	30	APAT 5130

Note: (1) Limiti Allegato 1 (Art.3) - Sezione d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato: d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato - Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite.



Rapporto di prova n°:	RP251201-07R1		MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20		
Data emissione RdP:	15/12/2025					
Richiedente:	MARINO COSTRUZIONI s.r.l. Via Maestri del lavoro, 19/21 20070 San Zenone al Lambro (MI)					
Sito di Produzione:	San Zenone al Lambro (MI) - Via Maestri del lavoro 9					
Nome commerciale prodotto:	EoW 0/63 Lotto 21					
Ubicazione prelievo:	Cumulo di stoccaggio					
Data prelievo:	01/12/2025					
Data ritiro/consegna:	01/12/2025					
Verbale di prelievo:	RP251201-07R1					
Responsabile Campionamento:	Tecnico LGV					
PROVE INIZIALI DI TIPO (ITT)						
Normativa di riferimento per la certificazione del prodotto:	EN 13242 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade UNI 11531-1 - Criteri per l'impiego dei Materiali - Parte 1: Terre e miscele di aggregati non legati					
CONCLUSIONI						
NORMATIVA	DESIGNAZIONE PRODOTTO	STATO CONFORMITA'				
EN 13242	Aggregato in frazione unica 0/63 G_A85	CONFORME				
UNI 11531-1		CONFORME prospetto 4a Rinterri/Corpo del rilevato				
DM 127/24	Allegato 2 (Art. 4)	A - B				
OSSERVAZIONI						
Allegato Analisi Chimica SPECIALCHIMICA Sas n° F4476-1/F del 12/12/2025						
I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi.						
E' vietata la riproduzione e divulgazione del presente documento senza esplicita autorizzazione di LGV srl						

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:	RP251201-07R1	MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
PROVE ESEGUITE SECONDO LE SEGUENTI NORMATIVE			
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura		UNI EN 933-1	
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della forma dei granuli - Indice di appiattimento		UNI EN 933-3	
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma		UNI EN 933-4	
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi		UNI EN 933-5	
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova dell'equivalente in sabbia		UNI EN 933-8	
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova del blu di metilene.		UNI EN 933-9	
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Classificazione dei costituenti negli aggregati grossi riciclati		UNI EN 933-11	
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della resistenza all'usura (micro-Deval).		UNI EN 1097-1	
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Metodi per la determinazione della resistenza alla frammentazione.		UNI EN 1097-2	
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua		UNI EN 1097-6	
Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Prova al solfato di magnesio		UNI EN 1367-2	
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica - Determinazione dei solfati solubili in acido/solfati idrosolubili		UNI EN 1744-1	
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica - Determinazione del contenuto totale di zolfo		UNI EN 1744-1	
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica - Determinazione del contenuto di sostanze organiche		UNI EN 1744-1	
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Costipamento Proctor		UNI EN 13286-2	
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 47: Metodo di prova per la determinazione dell'indice di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento.		UNI EN 13286-47	
Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 4: Determinazione della distribuzione granulometrica		UNI CEN ISO/TS 17892-4	
Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 12: Determinazione dei limiti di Atterberg		UNI CEN ISO/TS 17892-12	
Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni HBR-AASHTO		UNI EN 11531-1	

Tecnico del Laboratorio

Responsabile del Laboratorio

Rapporto di prova n°:		RP251201-07R1					MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20					
Data emissione RdP:		15/12/2025			Data inizio prove:		01/12/2025						
UNI 11531-1					Aggregato in frazione unica 0/63 GA85								
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura					UNI EN 933-1								
Serie	Aperture mm	Requisiti	CURVA	ITT	Scostamento da ITT	Limite inf.	Limite sup.	N.C.					
ISO 3310-2	125,0	2D	100,0	100	0	100	100						
ISO 3310-2	80,0	1,4D	100,0	100	0	98	100						
ISO 3310-2	63,0	D	94,4	94	0	85	99						
ISO 3310-2	40,0		64,8	65	0								
ISO 3310-2	31,5		60,0	60	0								
ISO 3310-2	20,0		55,1	55	0								
ISO 3310-2	16,0		50,1	50	0								
ISO 3310-2	14,0		47,4	47	0								
ISO 3310-2	12,5		45,2	45	0								
ISO 3310-2	10,0		43,6	44	0								
ISO 3310-2	8,0		39,2	39	0								
ISO 3310-2	6,3		34,5	35	0								
ISO 3310-2	4,0		31,2	31	0								
ISO 3310-1	2,0		28,5	29	0								
ISO 3310-1	1,0		25,1	25	0								
ISO 3310-1	0,500		20,8	21	0								
ISO 3310-1	0,250		16,6	17	0								
ISO 3310-1	0,125		12,4	12	0								
ISO 3310-1	0,063	d	10,2	10,2	0,0								
DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA													
CONCLUSIONE:		Percentuale materiale passante allo staccio D ≤ 99% FACOLTATIVO DICHIARARE GRANULOMETRIA TIPICA											

Tecnico del Laboratorio

Responsabile del Laboratorio

Rapporto di prova n°:		RP251201-07R1				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20																				
Data emissione RdP:		15/12/2025		Data inizio prove:		01/12/2025																					
Materiale Analizzato:		EoW 0/63 Lotto 21		RFI - CAPITOLATO - PARTE II - SEZIONE 18 Codifica: RFI DTC SI GE SP IFS 003 A																							
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura						UNI EN 933-1																					
Serie	Aperture mm	Requisiti	CURVA	Trattenuto Parziale	Requisiti	Limite inf.	Limite sup.	N.C.																			
ISO 3310-2	200,0	Blocchi	100,0	3,0																							
ISO 3310-2	150,0		100,0	0,0																							
ISO 3310-2	125,0		100,0	0,0	2D	100	100																				
ISO 3310-2	80,0		100,0	0,0	1,4D	95	100																				
ISO 3310-2	63,0		94,4	5,6	D	90	100																				
ISO 3310-2	40,0		64,8	29,6																							
ISO 3310-2	31,5		60,0	4,8																							
ISO 3310-2	20,0		55,1	4,9																							
ISO 3310-2	16,0		50,1	5,0																							
ISO 3310-2	14,0		47,4	2,7																							
ISO 3310-2	12,5		45,2	2,2																							
ISO 3310-2	10,0		43,6	1,6																							
ISO 3310-2	8,0		39,2	4,4																							
ISO 3310-2	6,3		34,5	4,7																							
ISO 3310-2	4,0		31,2	3,3																							
ISO 3310-1	2,0	Ghiaia	28,5	2,7																							
ISO 3310-1	1,0		25,1	3,4																							
ISO 3310-1	0,500		20,8	4,3																							
ISO 3310-1	0,400		18,4	2,4	0,4	8	100																				
ISO 3310-1	0,250		16,6	1,8																							
ISO 3310-1	0,125		12,4	4,2																							
ISO 3310-1	0,063		10,2	2,2	0,1	0,0	15,0																				
Coeff. Uniformità "U" e Curvatura "C"		U	$U=d_{60}/d_{10}$	500,0	C	$C=d_{30}^2/(d_{60} \cdot d_{10})$	4,5																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fini</th><th>Sabbia</th><th>Ghiaia</th><th>Ciotoli</th><th>Blocchi</th></tr> <tr> <th>Argilla</th><th>Fine</th><th>Fine</th><th>Ciotoli</th><th></th></tr> <tr> <th>Limo</th><th>Media</th><th>Grossa</th><th>Blocchi</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,063</td><td>0,063</td><td>31,5</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								Fini	Sabbia	Ghiaia	Ciotoli	Blocchi	Argilla	Fine	Fine	Ciotoli		Limo	Media	Grossa	Blocchi		0,063	0,063	31,5		
Fini	Sabbia	Ghiaia	Ciotoli	Blocchi																							
Argilla	Fine	Fine	Ciotoli																								
Limo	Media	Grossa	Blocchi																								
0,063	0,063	31,5																									

Tecnico del Laboratorio

Responsabile del Laboratorio

Rapporto di prova n°:			RP251201-07R1				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20				
Data emissione RdP:			15/12/2025		Data inizio prove:		01/12/2025					
UNI 11531-1												
Classificazione dei costituenti negli aggregati grossi riciclati						UNI EN 933-11						
DM 127/2024 Allegato 2 (Art. 4)			A	B	C-F	D-F	D-F	E				
Costituente	Descrizione	% in massa	Limiti UNI 11531-1:2024									
			Prospetto 4a			Prospetto 4b		Prospetto 4c				
			Colmate/dune/rimodellazioni/rinterri	Corpo del rilevato	Sottofondo	Fondazione non legata	Base non legata	Drenaggi/Vespai				
		0/63	0/63	0/31,5	0/31,5	0/31,5	0/31,5	d≥1 D>2				
Rc	Calcestruzzo, prodotti in calcestruzzo, malte, ecc. Elementi di muratura in calcestruzzo	80,8%	Rcug ₅₀	Rcug ₅₀	Rcug ₇₀	Rcug ₉₀	Rcug ₉₀	Rcug ₅₀				
Ru	Aggregato non legato, aggregato naturale, aggregato legato da legante idraulico	1,7%										
Rb	Muratura di laterizio (mattoni, piastrelle, ecc.) Elementi di muratura di silicato di calcio Gassose non flottante di cemento	15,5%	Rb ₅₀₋	Rb ₅₀₋	Rb ₃₀₋	Rb ₁₀₋	Rb ₁₀₋	Rb ₅₀₋				
Ra	Materiali bituminosi	2,0%	-	Ra ₄₀₋	Ra ₃₀₋	Ra ₅₋	Ra ₁₋	-				
Rg	Vetro	0,0%	-	Rg ₅₋	Rg ₅₋	Rg ₅₋	Rg ₅₋	-				
FL	Materiale flottante in volume	0,0%	FL ₁₀₋	FL ₁₀₋	FL ₅₋	FL ₅₋	FL ₅₋	FL ₁₀₋				
	0,02 cm ³ /kg											
X	Altro: coesivo (argilla e terra) vario: metalli (ferrosi e non ferrosi), legno non flottante, plastica e gomma, malta di gesso	0,0%	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋				

Tecnico del Laboratorio

Responsabile del Laboratorio

Rapporto di prova n°:	RP251201-07R1		MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:	15/12/2025	Data inizio prove:	01/12/2025	
UNI 11531-1			Aggregato grosso 20/63 GC85-15	
Classificazione dei costituenti negli aggregati grossi riciclati			UNI EN 933-11	

RFI - CAPITOLATO - PARTE II - SEZIONE 18 Codifica: RFI DTC SI GE SP IFS 003 A
Tabella 18.5.1.3-1: Caratteristiche del calcestruzzo riciclatto

	Componenti	Valore	Limite
Componenti Principali	Calcestruzzo (massavolumica apparente dei granuli > 2,1 t/m ³)	80,8%	> 80
	materiali litoidi frantumati	1,7%	≤ 10
Altri componenti	muratura frantumata	15,5%	≤ 10
	malte e/o conglomerati bituminosi frantumati	2,0%	≤ 10
	Complessivamente:	17,5%	≤ 10
Altre sostanze	Componenti non litoidi	0,0%	≤ 0,1
	argilla e limo	0,0%	≤ 1
Sostanze organiche	Complessivamente:	0,0%	≤ 0,1
ESITO:	NON CONFORME		

Tabella 18.5.1.3-2: Caratteristiche delle macerie

	Componenti	Valore	Limite
Componenti Principali	Scarti edili di murature, rivestimenti e allettamenti (massa volumica apparente dei granuli > 1,6t/m ³) Calcestruzzo (massa volumica apparente dei granuli > 2,1 t/m ³) e roccia frantumata	98,0%	> 80
Altri componenti	Componenti litoidi e terre incoerenti con massa volumica apparente dei granuli < 1,6t/m ³	0,0%	≤ 20
	malte e/o conglomerati bituminosi frantumati	2,0%	≤ 5
	Complessivamente:	2,0%	≤ 20
Altre sostanze	Componenti non litoidi e argilla	0,0%	≤ 1
Sostanze organiche	Complessivamente:	0,0%	≤ 0,1
ESITO:	CONFORME		

Tecnico del Laboratorio

Responsabile del Laboratorio


Rapporto di prova n°:		RP251201-07R1			MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20	
Data emissione RDP:		15/12/2025	Data inizio prove:		01/12/2025		
Tipo di prova		Normativa	Valore	u.m.	Codice marcatura	Limite UNI 11531-1	
PROVE PER DETERMINARE LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEGLI AGGREGATI							
Sopravaglio		UNI EN 933-1	94,4	%	OC	OC ₈₅	
Contenuto di polveri		UNI EN 933-1	10,2	%	f/UF	UF ₃₅	
Determinazione della forma dei granuli - Indice di appiattimento		UNI EN 933-3	15	%	FI	FI ₅₀	
Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma		UNI EN 933-4	18	%	SI	-	
Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi		UNI EN 933-5	86	C _{tc} %	C	-	
			93	C _c %			
			7	C _r %			
			1	C _{tr} %			
Valutazione dei fini - Prova dell'equivalente in sabbia*		UNI EN 933-8	43	%	SE	SE ₂₀	
Classe Granulometrica	< 2 mm	UNI EN 933-9	0,9	%	MB	MB ₅	
Valutazione dei fini - Prova del blu di metilene*			N.R.	%	MB _F	-	
Classe Granulometrica MB	< 2 mm						
Classe Granulometrica MB _F	< 0,125 mm						
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE DEGLI AGGREGATI							
Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua		UNI EN 1097-6	2,52	Mg/m ³	P _A	-	
			2,22		P _{rd}		
			2,34		P _{ssd}		
			4,33	%	WA ₂₄		
NOTE:	*	Obbligatoria solo con contenuto di polveri ≥ 3 %					
OSSERVAZIONI:	N.P.D.	Prova non determinata					
	N.R.	Prova non richiesta					
	N.R.*	Prova non applicabile al tipo di materiale					

Tecnico del Laboratorio

Responsabile del Laboratorio

Rapporto di prova n°:	RP251201-07R1			MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RDP:	15/12/2025	Data inizio prove:		01/12/2025	
Tipo di prova	Normativa	Valore	u.m.	Codice marcatura	Limite UNI 11531-1
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' CHIMICHE DEGLI AGGREGATI					
Analisi chimica - Determinazione dei solfati solubili in acido UNI EN 1744-1 < 0,2 % AS -					
Analisi chimica - Determinazione dei solfati idrosolubili* UNI EN 1744-1 < 0,2 % SS SS _{0,2}					
Analisi chimica - Determinazione del contenuto totale di zolfo UNI EN 1744-1 < 1 % S -					
Analisi chimica - Determinazione del contenuto di sostanze organiche UNI EN 1744-1 Assente % Valore dichiarato -					
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' TERMICHE E LA DEGRAGABILITA' DEGLI AGGREGATI					
Determinazione della resistenza al gelo e disgelo - Prova al solfato di magnesio Classe Granulometrica	UNI EN 1367-2 da 6,3 a 10	N.P.D.	%	MS	-
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE DEGLI AGGREGATI					
Determinazione della resistenza all'usura (micro-Deval)	UNI EN 1097-1	27	%	M _{DE}	-
Classe granulometrica analizzata (mm)	da 10 a 14				
Metodi per la determinazione della resistenza alla frammentazione (Los Angeles)	UNI EN 1097-2	40	%	LA	LA ₅₀
Classe granulometrica analizzata (mm)	da 12,5 a 16				
NOTE:	* Solo per riciclati				
OSSERVAZIONI:	N.P.D. Prova non determinata N.R. Prova non richiesta N.R.* Prova non applicabile al tipo di materiale				

Tecnico del Laboratorio

Responsabile del Laboratorio

Rapporto di prova n°:	RP251201-07R1				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20											
Data emissione RdP:	15/12/2025		Data inizio prova:		01/12/2025												
Materiale Analizzato:	EoW 0/63 Lotto 21																
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Costipamento Proctor						UNI EN 13286-2											
<p style="text-align: center;">Prova di costipamento di una terra</p> <table border="1"> <caption>Data points from Proctor Test graph</caption> <thead> <tr> <th>Umidità (%)</th> <th>Densità kg/dm³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3.0</td><td>1,835</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>1,945</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>1,993</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>1,945</td></tr> <tr><td>11.0</td><td>1,915</td></tr> </tbody> </table>						Umidità (%)	Densità kg/dm³	3.0	1,835	6.0	1,945	8.0	1,993	9.0	1,945	11.0	1,915
Umidità (%)	Densità kg/dm³																
3.0	1,835																
6.0	1,945																
8.0	1,993																
9.0	1,945																
11.0	1,915																
Stampo Proctor	Tipologia Proctor			Disco spaziatore altezza - mm													
B	Modificata			-													
Stampo/Mould	Martello			Procedura		Energia di compattazione MJ/m³											
Diametro mm	Altezza mm	Massa kg	Diametro mm	altezza caduta mm	Numero strati	Numero colpi per strato											
152,4 ± 0,2	116,4 ± 0,2	4,535 ± 0,005	51,0 ± 0,5	457	5	56	2,667 ÷ 2,696										
Umidità %			3,0	5,9	8,1	9,5	10,9										
Densità Secca Mg/m³			1,840	1,969	1,994	1,967	1,911										
Umidità Ottimale di costipazione %			7,7														
Densità Secca Massima Mg/m³			1,993														

Tecnico del Laboratorio


Responsabile del Laboratorio

Rapporto di prova n°:	RP251201-07R1				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20							
Data emissione RdP:	15/12/2025		Data inizio prova:		01/12/2025								
Materiale Analizzato:	EoW 0/63 Lotto 21												
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 47: Metodo di prova per la determinazione dell'indice di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento.						UNI EN 13286-47							
Stampo Proctor	Tipologia Proctor				Disco spaziatore altezza - mm								
B	Modificata				61,3 ± 0,2								
Stampo/Mould	Martello			Procedura		Energia di compattazione MJ/m ³							
Diametro mm	Altezza mm	Massa kg	Diametro mm	altezza caduta mm	Numero strati	Numero colpi per strato							
152,4 ± 0,2	116,4 ± 0,2	4,535 ± 0,005	51,0 ± 0,5	457	5	56	2,667 ÷ 2,696						
Anello di sovraccarico n.1 peso in kg	Anello di sovraccarico n.2 peso in kg	Anello di sovraccarico n.3 peso in kg	Anelli di sovraccarico peso totale in kg										
2,0	0	0	2,0										
Massima massa volumica del secco <i>P_d</i>			UNI EN 13286-2		(Mg/m ³)	1,993							
Determinazione del contenuto d'acqua per essiccazione in forno ventilato - W%	Pre- prova	UNI EN 1097-5			%	7,4							
						8,7							
Data preparazione provino	Maturazione all'aria												
	Tempo gg.		Temperatura °C		Umidità %								
02/12/25	0		20		95								
Data inizio saturazione provino	Maturazione in acqua												
	Tempo gg.		Temperatura °C		Umidità %								
02/12/25	4		20		100								
Dosaggio legante (sul peso secco del terreno)					0,0%								
Espansione durante maturazione in acqua					0,14%								
Indice di portanza CBR a 2,5 mm					57,7%								
Indice di portanza CBR a 5,0 mm					88,1%								

Tecnico del Laboratorio

Responsabile del Laboratorio

Rapporto di prova n°:	RP251201-07R1			MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20		
Data emissione RdP:	15/12/2025		Data inizio prove:	01/12/2025			
Materiale Analizzato:	EoW 0/63 Lotto 21						
Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 12: Determinazione dei limiti di Atterberg	UNI CEN ISO/TS 17892-12						
Determinazione	n°	1	2	3	4		
Tara	grammi						
Colpi	n.						
Provino umido + tara	grammi						
Provino secco + tara	grammi						
Acqua	%						
Limite Liquido - LL	%	N.D.					



Determinazione - Limite Plasticco PL	n°	1	2	3	4
Tara	grammi				
Provino umido + tara	grammi				
Provino secco + tara	grammi				
Acqua	%				
Limite Plasticco - PL	%	N.D.			
INDICE DI PLASTICITA' (LL - PL)					
Indice di Plasticità - PI	%	N.P.			
Note:	N.D. non determinabile N.P. non plastico				

Tecnico del Laboratorio

Responsabile del Laboratorio

Rapporto di prova n°:		RP251201-07R1				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20		
Data emissione RDP:		15/12/2025		Data inizio prove:		01/12/2025			
Materiale Analizzato:		EoW 0/63 Lotto 21							
Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 4: Determinazione della distribuzione granulometrica						UNI CEN ISO/TS 17892-4			
	Serie	Apertura mm	Requisiti	CURVA	Limite inferiore	Limite superiore	Trattenuto Parziale		
			Aggregato grosso	100,0	-	-	0,0		
	ISO 3310-2	200,0		100,0	-	-	0,0		
	ISO 3310-2	175,0		100,0	-	-	0,0		
	ISO 3310-2	150,0		100,0	-	-	0,0		
	ISO 3310-2	125,0		100,0	-	-	0,0		
	ISO 3310-2	80,0		100,0	-	-	0,0		
	ISO 3310-2	63,0		94,4	-	-	5,6		
	ISO 3310-2	40,0		64,8	-	-	29,6		
	ISO 3310-2	31,5		60,0	-	-	4,8		
	ISO 3310-2	20,0		55,1	-	-	4,9		
	ISO 3310-2	16,0		50,1	-	-	5,0		
	ISO 3310-2	14,0		47,4	-	-	2,7		
	ISO 3310-2	12,5		45,2	-	-	2,2		
	ISO 3310-2	10,0		43,6	-	-	1,6		
	ISO 3310-2	8,0		39,2	-	-	4,4		
	ISO 3310-2	6,3		34,5	-	-	4,7		
	ISO 3310-2	4,0		31,2	-	-	3,3		
	ISO 3310-1	2,0	Aggregato fine	28,5	-	-	2,7		
	ISO 3310-1	1,0		25,1	-	-	3,4		
	ISO 3310-1	0,500		20,8	-	-	4,3		
	ISO 3310-1	0,250		16,6	-	-	4,2		
	ISO 3310-1	0,125		12,4	-	-	4,2		
	ISO 3310-1	0,063		10,2	-	-	2,2		
ASTM n°10	UNI 2332	2,0	28,5	≤ 50	Setacci caratteristici secondo HBR-AASHTO(UNI EN 11531-1)				
ASTM n°40	UNI 2332	0,4	19,6	≤ 30					
ASTM n°200	UNI 2332	0,063	10,2	≤ 15					

Tecnico del Laboratorio

Responsabile del Laboratorio

Rapporto di prova n°:	RP251201-07R1			MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20				
Data emissione RdP:	15/12/2025		Data inizio prove:	01/12/2025					
Materiale Analizzato:	EoW 0/63 Lotto 21								
Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni HBR-AASHTO					UNI EN 11531-1				
PASSANTE ASTM 10	%	28,5		≤ 50					
PASSANTE ASTM 40	%	19,6		≤ 30					
PASSANTE ASTM 200	%	10,2		≤ 15					
Limite Liquido - LL	%	N.D.		-					
Indice di Plasticità - PI	%	N.P.		≤ 6					
Indice di Gruppo - IG	-	0,0		0					
Carta di Plasticità									
CLASSIFICAZIONE HBR-AASHTO									
Gruppo	A1	Sottogruppo	A1-a	BRECCIA SABBIOSA					
Note:	N.D. - LL non determinabile N.P. - PI non plastic								

Tecnico del Laboratorio
Responsabile del Laboratorio

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - *Declaration of Performance, DoP*

1. Codice del prodotto-tipo: Identificazione del prodotto (tipo, lotto o qualsiasi altro elemento che ne consente l'identificazione):	aggregato: "EoW 0/63" Nota: Il lotto di produzione è identificato dalla data riportata sul DDT. La presente DoP è valida per i lotti di produzione consegnati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Usi previsti del prodotto:	Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade
3. Nome e indirizzo del fabbricante:	MARINO COSTRUZIONI s.r.l. Sede Legale: Via Maestri del Lavoro, 19/21 - 20070 San Zenone al Lambro (MI) Impianto di Via Maestri del Lavoro, 9 – 20070 San Zenone al Lambro (MI)
4. Mandatario:	non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).
5. Sistema di Verifica della prestazione:	Sistema 2+
6a. Norma Armonizzata Organismi notificati di controllo:	EN 13242:2002+A1:2007 Q-Aid (2716/CPR/0472)
6b. Valutazione Tecnica Europea:	non applicabile (per i prodotti di cui al punto 2 esistono "norme tecniche armonizzate").

7. Prestazione dichiarata:		Tipo di Aggregato:		frazione unica - RICICLATO		
Norma Tecnica armonizzata	UNI EN	Prestazione	13242			
Designazione granulometrica	933-1	d/D	0/63			
Categoria granulometrica	933-1	Categoria	G _A 85			
Categoria di tolleranza	933-1	Categoria	-			
Pulizia – passante 0.063 mm	933-1	%	10.2			
Contenuto di polveri	933-1	f	f ₁₂			
Forma dei Granuli - Appiattimento	933-3	FI	FI ₂₀			
Forma dei Granuli – Forma	933-4	SI	SI ₂₀			
Percentuale superfici frantumate	933-5	C	C _{90/3}			
Equivalente in Sabbia	933-8	SE4	SE4 ₄₃			
Classificazioni costituenti riciclati	933-11	Categoria	Rc ₈₀ R _{cug} ₇₀ R _b ₃₀ -R _{a5} -R _{g2} -X ₁ -FL ₅			
Resistenza all'usura micro-Deval	1097-1	M _{DE}	M _{DE30}			
Resistenza alla frammentazione LA	1097-2	LA	LA ₄₀			
Durabilità al gelo/disgelo	1367-2	MS	MS _{NR}			
Solfati solubili in acido	1744-1	AS	AS _{0,2}			
Solfati idrosolubili	1744-1	SS	SS _{0,2}			
Zolfo	1744-1	S	S ₁			

8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica:	non si applicano le "procedure semplificate" (Art. 36,37,38 CPR 305-2011").
--	---

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni sopra dichiarate. La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato

Luogo e data di emissione: San Zenone al Lambro (MI) li, 15/12/2025

Legale Rappresentante



SCHEMA DI MARCATURA CE		All. al DDT n°
Nome commerciale:	EoW 0/63	Data:
Certificato CE: 2716/CPR/0472		Scheda CE riferita alla DoP EoW-0/63-LOTTO 21/2025 SAN ZENONE AL LAMBRO

MARINO COSTRUZIONI s.r.l.

Sede Legale: Via Maestri del Lavoro, 19/21 - 20070 San Zenone al Lambro (MI)

Impianto di Via Maestri del Lavoro, 9 - 20070 San Zenone al Lambro (MI)

25

EN 13242:2002+A1:2007

Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade

Prove iniziali secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento		EN 13242			Descrizione Petrografica
Descrizione dell'aggregato		fraz unica			
Dimensioni	d/D	0/63			
Categoria granulometrica		G _A 85			
Categoria di tolleranza		-			
Forma delle particelle					Aggregato riciclato
Indice di appiattimento	FI	FI ₂₀			
Indice di forma	SI	SI ₂₀			
Massa Volumica delle particelle					Composizione aggregato riciclato
ρ Massa volumica in mucchio	Mg/m ³	NPD			
ρ _a Massa volumica apparente dei granuli	Mg/m ³	2,52			
ρ _{rd} Massa volumica dei granuli pre-essiccati	Mg/m ³	2,22			
ρ _{ssd} Massa volumica dei granuli saturi sup. asciutta	Mg/m ³	2,34			
Absorbimento di acqua	WA ₂₄	4,33			
Pulizia - passante 0,063 mm	%	10,2			
Contenuto di polveri	f	f ₁₂			
Qualità delle polveri - Equivalente in sabbia	SE	SE4 ₄₃			
Qualità delle polveri - Blu di metilene	MB	MB _{0,9}			
Contenuto di conchiglie	SC	SC _{NR}			
Percentuale di superfici frantumate	C	C _{90/3}			
Spigolosità aggregati fini	E _{CS}	-			
Affinità aggregati ai leganti bituminosi					
media a 6 ore	%	-			
media a 24 ore	%	-			
Resistenza alla frammentazione - Los Angeles	LA	LA ₄₀			
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura					
Resistenza all'usura - micro-Deval	M _{DE}	M _{DE} 30			Curva Granulometrica
Resistenza alla levigabilità	VL/PSV	-			
Resistenza all'abrasione	AAV	-			
Abrasione pneumatici scolpiti	A _N	-			
Resistenza allo shock termico	V _{LA}	-			
Composizione/contenuto					
Composizione aggregato riciclato	%C	vedi tabella			
Cloruri		-			
Solfati sol. in acido	AS	AS _{0,2}			125,0 100
Solfati idrosolubili	SS	SS _{0,2}			80,0 100
Zolfo	%S/S	S ₁			63,0 94
Carbonato	CO ₂ %	-			40,0 65
Contaminati leggeri	%/m _{LPC}	-			31,5 60
Sostanza humica		Assente			20,0 55
Emissione di radioattività artificiale/naturale		Assente			16,0 50
Rilascio metalli pesanti		Assente			10,0 44
Rilascio idrocarburi poliariomatici		Assente			8,0 39
Rilascio altre sostanze pericolose		Assente			4,0 31
Stabilità di volume					2,0 29
Ritiro per essiccamiento	%WS	-			1,0 25
Durabilità					0,500 21
Resistenza gelo-disgelo	F	F _{NR}			0,063 10,2
Massima degradabilità al MgSO ₄	MS	MS _{NR}			
Durabilità agli agenti atmosferici	SB	SB _{NR}			
Durabilità alla reazione alcali-silice	%	-			
					Scheda CE aggiornata al 15/12/2025