



laboratorio geologico valtellinese

LGV srl
Sede Legale
Via Trieste, 20E - 23100 Sondrio
Sede Operativa
Via Lungo Mallero A. Diaz - 23100 Sondrio

0342 230520
info@lgvlab.com
laboratorio.lgv.srl@pec.it

R.E.A. SO-78407
P.IVA: 01042060143
Cap. Soc. € 10.000

Rapporto di prova n°:	RP250707-05R1	MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:	18/07/2025		
Richiedente:	MARINO COSTRUZIONI s.r.l. Via Maestri del lavoro, 19/21 20070 San Zenone al Lambro (MI)		
Sito di Produzione:	San Zenone al Lambro (MI) - Via Maestri del lavoro 9		
Nome commerciale prodotto:	EoW 0/63 Lotto 7		
Ubicazione prelievo:	Cumulo di stoccaggio		
Data prelievo:	07/07/2025		
Data ritiro/consegna:	07/07/2025		
Verbale di prelievo:	RP250707-05R1		
Responsabile Campionamento:	Tecnico LGV		
PROVE INIZIALI DI TIPO (ITT)			
Normativa di riferimento per la certificazione del prodotto:	UNI EN 13242 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade UNI 11531-1 - Criteri per l'impiego dei Materiali - Parte 1: Terre e miscele di aggregati non legati		
CONCLUSIONI			
NORMATIVA	DESIGNAZIONE PRODOTTO	STATO CONFORMITA'	
UNI EN 13242	Aggregato in frazione unica 0/63 G _A 85	CONFORME	
UNI 11531-1		CONFORME prospetto 4a Corpo del rilevato	
DM 127/24	Allegato 2 (Art. 4)	B	
OSSERVAZIONI			
Allegato Analisi Chimica Specialchimica sas n°F3695/F del 16/07/2025			
I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi.			
E' vietata la riproduzione e divulgazione del presente documento senza esplicita autorizzazione di LGV srl			

Tecnico del Laboratorio

Responsabile del Laboratorio

Rapporto di prova n°:	RP250707-05R1	MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
PROVE ESEGUITE SECONDO LE SEGUENTI NORMATIVE			
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura	UNI EN 933-1		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della forma dei granuli - Indice di appiattimento	UNI EN 933-3		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma	UNI EN 933-4		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi	UNI EN 933-5		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova dell'equivalente in sabbia	UNI EN 933-8		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova del blu di metilene.	UNI EN 933-9		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Classificazione dei costituenti negli aggregati grossi riciclati	UNI EN 933-11		
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della resistenza all'usura (micro-Deval).	UNI EN 1097-1		
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Metodi per la determinazione della resistenza alla frammentazione.	UNI EN 1097-2		
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua	UNI EN 1097-6		
Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Prova al solfato di magnesio	UNI EN 1367-2		
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica - Determinazione dei solfati solubili in acido/solfati idrosolubili	UNI EN 1744-1		
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica - Determinazione del contenuto totale di zolfo	UNI EN 1744-1		
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica - Determinazione del contenuto di sostanze organiche	UNI EN 1744-1		
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Costipamento Proctor	UNI EN 13286-2		
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 47: Metodo di prova per la determinazione dell'indice di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento.	UNI EN 13286-47		
Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 4: Determinazione della distribuzione granulometrica	UNI CEN ISO/TS 17892-4		
Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 12: Determinazione dei limiti di Atterberg	UNI CEN ISO/TS 17892-12		
Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni HBR-AASHTO	UNI EN 11531-1		

Tecnico del Laboratorio




Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:			RP250707-05R1				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:			18/07/2025		Data inizio prove:		10/07/2025	
UNI 11531-1						Aggregato in frazione unica 0/63 GA85		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura							UNI EN 933-1	
Serie	Aperture mm	Requisiti	CURVA	ITT	Scostamento da ITT	Limite inf.	Limite sup.	N.C.
ISO 3310-2	125,0	2D	100,0	100	0	100	100	
ISO 3310-2	80,0	1,4D	100,0	100	0	98	100	
ISO 3310-2	63,0	D	93,5	94	0	85	99	
ISO 3310-2	40,0		73,4	73	0			
ISO 3310-2	31,5		58,3	58	0			
ISO 3310-2	20,0		51,3	51	0			
ISO 3310-2	16,0		47,2	47	0			
ISO 3310-2	14,0		44,6	45	0			
ISO 3310-2	12,5		42,6	43	0			
ISO 3310-2	10,0		38,9	39	0			
ISO 3310-2	8,0		35,3	35	0			
ISO 3310-2	6,3		30,8	31	0			
ISO 3310-2	4,0		25,1	25	0			
ISO 3310-1	2,0		19,9	20	0			
ISO 3310-1	1,0		15,9	16	0			
ISO 3310-1	0,500		10,9	11	0			
ISO 3310-1	0,250		6,9	7	0			
ISO 3310-1	0,125		4,6	5	0			
ISO 3310-1	0,063	d	4,0	4	0,0			

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA



Aperture (mm)	Percentage (%)
0,075	0
0,15	5
0,3	10
0,6	16
1,2	26
2,5	39
5,0	51
10,0	73
20,0	85
40,0	93
60,0	98
125,0	100

CONCLUSIONE:	Percentuale materiale passante allo staccio D ≤ 99% FACOLTATIVO DICHIARARE GRANULOMETRIA TIPICA
--------------	--


Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:			RP250707-05R1				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:			18/07/2025		Data inizio prove:		10/07/2025	
Materiale Analizzato:			EoW 0/63 Lotto 7		RFI - CAPITOLATO - PARTE II - SEZIONE 18 Codifica: RFI DTC SI GE SP IFS 003 A			
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura							UNI EN 933-1	
Serie	Aperture mm	Requisiti	CURVA	Trattenuto Parziale	Requisiti	Limite inf.	Limite sup.	N.C.
ISO 3310-2	200,0	Blocchi	100,0	3,0				
ISO 3310-2	150,0		100,0	0,0				
ISO 3310-2	125,0		100,0	0,0	2D	100	100	
ISO 3310-2	80,0	Ghiaia	100,0	0,0	1,4D	95	100	
ISO 3310-2	63,0		93,5	6,5	D	90	100	
ISO 3310-2	40,0		73,4	20,1				
ISO 3310-2	31,5		58,3	15,1				
ISO 3310-2	20,0		51,3	7,0				
ISO 3310-2	16,0		47,2	4,1				
ISO 3310-2	14,0		44,6	2,6				
ISO 3310-2	12,5		42,6	2,0				
ISO 3310-2	10,0		38,9	3,7				
ISO 3310-2	8,0		35,3	3,6				
ISO 3310-2	6,3		30,8	4,5				
ISO 3310-2	4,0		25,1	5,7				
ISO 3310-1	2,0	Sabbia	19,9	5,2				
ISO 3310-1	1,0		15,9	4,0				
ISO 3310-1	0,500		10,9	5,0				
ISO 3310-1	0,400		9,5	1,4	0,4	8	100	
ISO 3310-1	0,250		6,9	2,6				
ISO 3310-1	0,125		4,6	2,3				
ISO 3310-1	0,063		4,0	0,6	0,1	0,0	15,0	
Coeff. Uniformità "U" e Curvatura "C"			U	U=d ₆₀ /d ₁₀	74,3	C	C=d ² ₃₀ /(d ₆₀ *d ₁₀)	2,4



Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:			RP250707-05R1				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:			18/07/2025		Data inizio prove:		10/07/2025	
UNI 11531-1					Aggregato in frazione unica 0/63 GA85			
Classificazione dei costituenti negli aggregati grossi riciclati							UNI EN 933-11	
DM 127/2024 Allegato 2 (Art. 4)			A	B	C-F	D-F	D-F	E
Costituente	Descrizione	% in massa	Limiti UNI 11531-1:2024					
			Prospetto 4a			Prospetto 4b		Prospetto 4c
			Colmate/dune/rim odellazioni/rinterri	Corpo del rilevato	Sottofondo	Fondazione non legata	Base non legata	Drenaggi/Vespai
			0/63	0/63	0/31,5	0/31,5	0/31,5	d≥1 D>2
Rc	Calcestruzzo, prodotti in calcestruzzo, malte, ecc. Elementi di muratura in calcestruzzo	73,9%	Rcug ₅₀	Rcug ₅₀	Rcug ₇₀	Rcug ₉₀	Rcug ₉₀	Rcug ₅₀
Ru	Aggregato non legato, aggregato naturale, aggregato legato da legante idraulico	1,7%						
Rb	Muratura di laterizio (mattoni, piastrelle, ecc.) Elementi di muratura di silicato di calcio Gassose non flottante di cemento	22,3%	Rb ₅₀₋	Rb ₅₀₋	Rb ₃₀₋	Rb ₁₀₋	Rb ₁₀₋	Rb ₅₀₋
Ra	Materiali bituminosi	2,1%	-	Ra ₄₀₋	Ra ₃₀₋	Ra ₅₋	Ra ₁₋	-
Rg	Vetro	0,0%	-	Rg ₅₋	Rg ₅₋	Rg ₅₋	Rg ₅₋	-
FL	Materiale flottante in volume	0,0%	FL ₁₀₋	FL ₁₀₋	FL ₅₋	FL ₅₋	FL ₅₋	FL ₁₀₋
	0,02 cm³/kg							
X	Altro: coesivo (argilla e terra) vario: metalli (ferrosi e non ferrosi), legno non flottante, plastica e gomma, malta di gesso	0,0%	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:		RP250707-05R1			MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:		18/07/2025	Data inizio prove:		10/07/2025	
Tipo di prova		Normativa	Valore	u.m.	Codice marcatura	Limite UNI 11531-1
PROVE PER DETERMINARE LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEGLI AGGREGATI						
Sopravaglio		UNI EN 933-1	93,5	%	OC	OC ₈₅
Contenuto di polveri		UNI EN 933-1	4,0	%	f/UF	UF ₃₅
Determinazione della forma dei granuli - Indice di appiattimento		UNI EN 933-3	17	%	FI	FI ₅₀
Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma		UNI EN 933-4	23	%	SI	-
Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi		UNI EN 933-5	90	C _{tc} %	C	-
			92	C _c %		
			8	C _r %		
			1	C _{tr} %		
Valutazione dei fini - Prova dell'equivalente in sabbia*		UNI EN 933-8	36	%	SE	SE ₂₀
Classe Granulometrica	< 2 mm					
Valutazione dei fini - Prova del blu di metilene*		UNI EN 933-9	1,1	%	MB	MB ₅
Classe Granulometrica MB	< 2 mm		N.R.	%	MB _F	-
Classe GranulometricaMB _F	< 0,125 mm					
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE DEGLI AGGREGATI						
Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua		UNI EN 1097-6	2,47	Mg/m ³	P _A	-
			2,20		P _{rd}	
			2,31		P _{ssd}	
			4,99	%	WA ₂₄	
NOTE:		* Obbligatoria solo con contenuto di polveri ≥ 3 %				
OSSERVAZIONI:	N.P.D.	Prova non determinata				
	N.R.	Prova non richiesta				
	N.R.*	Prova non applicabile al tipo di materiale				

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio




Rapporto di prova n°:	RP250707-05R1			MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:	18/07/2025	Data inizio prove:	10/07/2025		
Tipo di prova	Normativa	Valore	u.m.	Codice marcaturo	Limite UNI 11531-1
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' CHIMICHE DEGLI AGGREGATI					
Analisi chimica - Determinazione dei solfati solubili in acido	UNI EN 1744-1	< 0,2	%	AS	-
Analisi chimica - Determinazione dei solfati idrosolubili*	UNI EN 1744-1	< 0,2	%	SS	SS _{0,2}
Analisi chimica - Determinazione del contenuto totale di zolfo	UNI EN 1744-1	<1	%	S	-
Analisi chimica - Determinazione del contenuto di sostanze organiche	UNI EN 1744-1	Assente	%	Valore dichiarato	-
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' TERMICHE E LA DEGRAGABILITA' DEGLI AGGREGATI					
Determinazione della resistenza al gelo e disgelo - Prova al solfato di magnesio	UNI EN 1367-2	N.P.D.	%	MS	-
Classe Granulometrica da 6,3 a 10					
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE DEGLI AGGREGATI					
Determinazione della resistenza all'usura (micro-Deval)	UNI EN 1097-1	26	%	M _{DE}	-
Classe granulometrica analizzata (mm)	da 10 a 14				
Metodi per la determinazione della resistenza alla frammentazione (Los Angeles)	UNI EN 1097-2	37	%	LA	LA ₅₀
Classe granulometrica analizzata (mm)	da 12,5 a 16				
NOTE:	* Solo per riciclati				
OSSERVAZIONI:	N.P.D. Prova non determinata N.R. Prova non richiesta N.R.* Prova non applicabile al tipo di materiale				

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:		RP250707-05R1		MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20		
Data emissione RdP:		18/07/2025	Data inizio prova:	10/07/2025			
Materiale Analizzato:		EoW 0/63 Lotto 7					
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Costipamento Proctor							
UNI EN 13286-2							
Prova di costipamento di una terra							
							
Stampo Proctor		Tipologia Proctor		Disco spaziatore altezza - mm			
B		Modificata		-			
Stampo/Mould		Martello		Procedura			
Diametro mm	Altezza mm	Massa kg	Diametro mm	altezza caduta mm	Numero strati	Numero colpi per strato	Energia di compattazione MJ/m³
152,4 ± 0,2	116,4 ± 0,2	4,535 ± 0,005	51,0 ± 0,5	457	5	56	2,667 ÷ 2,696
Umidità %			5,7	7,8	9,1	10,2	12,5
Densità Secca Mg/m³			1,870	1,910	1,929	1,925	1,890
Umidità Ottimale di costipazione %			9,6				
Densità Secca Massima Mg/m³			1,926				

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio




Rapporto di prova n°:		RP250707-05R1				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20				
Data emissione RdP:		18/07/2025		Data inizio prova:		10/07/2025					
Materiale Analizzato:		EoW 0/63 Lotto 7									
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 47: Metodo di prova per la determinazione dell'indice di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento.							UNI EN 13286-47				
Stampo Proctor		Tipologia Proctor			Disco spaziatore altezza - mm						
B		Modificata			61,3 ± 0,2						
Stampo/Mould		Martello			Procedura		Energia di compattazione MJ/m ³				
Diametro mm	Altezza mm	Massa kg	Diametro mm	altezza caduta mm	Numero strati	Numero colpi per strato					
152,4 ± 0,2	116,4 ± 0,2	4,535 ± 0,005	51,0 ± 0,5	457	5	56	2,667 ÷ 2,696				
Anello di sovraccarico n.1 peso in kg		Anello di sovraccarico n.2 peso in kg		Anello di sovraccarico n.3 peso in kg		Anelli di sovraccarico peso totale in kg					
2,0		0		0		2,0					
Massima massa volumica del secco P_d				UNI EN 13286-2		(Mg/m ³)	1,926				
Determinazione del contenuto d'acqua per essiccazione in forno ventilato - W%		Pre- prova		UNI EN 1097-5		%	9,6				
		Post-prova					9,9				
Data preparazione provino		Maturazione all'aria									
		Tempo gg.		Temperatura °C		Umidità %					
12/07/25		0		20		95					
Data inizio saturazione provino		Maturazione in acqua									
		Tempo gg.		Temperatura °C		Umidità %					
12/07/25		4		20		100					
<table border="1"> <tr> <td>Dosaggio legante (sul peso secco del terreno)</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Espansione durante maturazione in acqua</td> <td>0,07%</td> </tr> </table>							Dosaggio legante (sul peso secco del terreno)	0,0%	Espansione durante maturazione in acqua	0,07%	
Dosaggio legante (sul peso secco del terreno)	0,0%										
Espansione durante maturazione in acqua	0,07%										
<table border="1"> <tr> <td>Indice di portanza CBR a 2,5 mm</td> <td>51,8%</td> </tr> <tr> <td>Indice di portanza CBR a 5,0 mm</td> <td>68,3%</td> </tr> </table>							Indice di portanza CBR a 2,5 mm	51,8%	Indice di portanza CBR a 5,0 mm	68,3%	
Indice di portanza CBR a 2,5 mm	51,8%										
Indice di portanza CBR a 5,0 mm	68,3%										

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:	RP250707-05R1		MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20	
Data emissione RdP:	18/07/2025	Data inizio prove:	10/07/2025		
Materiale Analizzato:	EoW 0/63 Lotto 7				
Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 12: Determinazione dei limiti di Atterberg			UNI CEN ISO/TS 17892-12		
Determinazione	n°	1	2	3	4
Tara	grammi				
Colpi	n.				
Provino umido + tara	grammi				
Provino secco + tara	grammi				
Acqua	%				
Limite Liquido - LL	%	N.D.			
 Contenuto d'acqua - % Numero Colpi - numero 25; 0,0					
Determinazione - Limite Plastico PL	n°	1	2	3	4
Tara	grammi				
Provino umido + tara	grammi				
Provino secco + tara	grammi				
Acqua	%				
Limite Plastico - PL	%	N.D.			
INDICE DI PLASTICITA' (LL - PL)					
Indice di Plasticità - PI	%	N.P.			
Note:	N.D. non determinabile N.P. non plastico				

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio




Rapporto di prova n°:	RP250707-05R1		MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:	18/07/2025	Data inizio prove:	10/07/2025	
Materiale Analizzato:	EoW 0/63 Lotto 7			

Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 4: Determinazione della distribuzione granulometrica

UNI CEN ISO/TS 17892-4

Serie	Aperture mm	Requisiti	CURVA	Limite inferiore	Limite superiore	Trattenuto Parziale
ISO 3310-2	200,0	Aggregato grosso	100,0	-	-	0,0
ISO 3310-2	175,0		100,0	-	-	0,0
ISO 3310-2	150,0		100,0	-	-	0,0
ISO 3310-2	125,0		100,0	-	-	0,0
ISO 3310-2	80,0		100,0	-	-	0,0
ISO 3310-2	63,0		93,5	-	-	6,5
ISO 3310-2	40,0		73,4	-	-	20,1
ISO 3310-2	31,5		58,3	-	-	15,1
ISO 3310-2	20,0		51,3	-	-	7,0
ISO 3310-2	16,0		47,2	-	-	4,1
ISO 3310-2	14,0		44,6	-	-	2,6
ISO 3310-2	12,5		42,6	-	-	2,0
ISO 3310-2	10,0		38,9	-	-	3,7
ISO 3310-2	8,0		35,3	-	-	3,6
ISO 3310-2	6,3		30,8	-	-	4,5
ISO 3310-2	4,0		25,1	-	-	5,7
ISO 3310-1	2,0	Aggregato fine	19,9	-	-	5,2
ISO 3310-1	1,0		15,9	-	-	4,0
ISO 3310-1	0,500		10,9	-	-	5,0
ISO 3310-1	0,250		6,9	-	-	4,0
ISO 3310-1	0,125		4,6	-	-	2,3
ISO 3310-1	0,063		4,0	-	-	0,6

ASTM n°10	UNI 2332	2,0	19,9	≤ 50	Setacci caratteristici secondo HBR-AASHTO(UNI EN 11531-1)
ASTM n°40	UNI 2332	0,4	9,5	≤ 30	
ASTM n°200	UNI 2332	0,063	4,0	≤ 15	



Tecnico del Laboratorio




Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:	RP250707-05R1		MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:	18/07/2025	Data inizio prove:	10/07/2025	
Materiale Analizzato:	EoW 0/63 Lotto 7			
Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni HBR-AASHTO			UNI EN 11531-1	
PASSANTE ASTM 10	%	19,9	≤ 50	
PASSANTE ASTM 40	%	9,5	≤ 30	
PASSANTE ASTM 200	%	4,0	≤ 15	
Limite Liquido - LL	%	N.D.	-	
Indice di Plasticità - PI	%	N.P.	≤ 6	
Indice di Gruppo - IG	-	0,0	0	

Carta di Plasticità



CLASSIFICAZIONE HBR-AASHTO

Gruppo	A1	Sottogruppo	A1-a	BRECCIA SABBIOSA
---------------	-----------	--------------------	-------------	-------------------------

Note: N.D. - LL non determinabile
N.P. - PI non plastico

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio

