

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 127 DEL 28 GIUGNO 2024 PUBBLICATO IN GURI N.213 DEL 11.09.2024

(Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto)	LOTTO/022/2025
Anno	2025
Prodotto	EOW-08

Anagrafica del produttore di carta e cartone recuperati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto		
Denominazione sociale MARINO COSTRUZIONI SRL		CF/P.IVA 05599020962 / 05599020962
Indirizzo, Numero civico VIA MAESTRI DEL LAVORO 9		Iscrizione Registro Imprese 05599020962
CAP 20070	Comune San Zenone al Lambro	Provincia MI
Autorizzazione/Ente rilasciante 2068/2025 - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		Data di rilascio 03 MARZO 2025

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in massa:
2.000 MC
- Il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28 giugno 2024 pubblicato in Guri 11 settembre 2024 n.213;
- il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella .

Caratteristiche dell'aggregato recuperato

Norme tecniche di conformità	Scopi specifici (allegato 2)
UNI EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strada UNI EN 13242	a) b) c) f)

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del regolamento UE 2016/679).

San Zenone al Lambro lì, 10.02.2026



Merate

12/12/2025

Spettabile
MARINO COSTRUZIONI s.r.l.

Via Maestri del Lavoro, 19/21
20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)

RAPPORTO DI PROVA	N. PROT.	F4476-2/F
DENOMINAZIONE DEL CAMPIONE	aggregato recuperato EOW 0/8 mm - Lotto 22/2025	
RIFERIMENTI	Luogo di prelievo: impianto di Via Maestri del Lavoro, 9 - 20070 San Zenone al Lambro (MI)	
DATA PRELIEVO CAMPIONE	01/12/2025	
DATA RICEVIMENTO CAMPIONE	01/12/2025	
PRELIEVO	eseguito da personale della Cliente	
METODI DI ANALISI APPLICATI	Metodi Indicati	

DICHIARAZIONI Il rapporto di prova riguarda il campione ricevuto in laboratorio e sottoposto alle prove.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Allegato 1 (Articolo 3) - Sezione d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato: d.1) Controlli sull'aggregato recuperato - Tabella 2- Parametri da ricercare e valori limite; d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato - Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite del DECRETO 28 giugno 2024, n. 127 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell' 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

RISULTATI ANALITICI

I risultati analitici sono riportati nelle tabelle allegate.



SEGUE RAPPORTO DI PROVA
N. PROT. F4476-2/F
Allegato 1 (Art.3) - Sezione d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato: d.1) Controlli sull'aggregato recuperato
Tabella 2- Parametri da ricercare e valori limite

			Concentrazioni limite di utilizzo	Concentrazioni limite di utilizzo	
Parametro	U.M.	Risultato	Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2	Metodo analitico
Amianto	mg/kg s.s.	<100	100	100	DM 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All. 1 Met.B (SEM) (1)
IDROCARBURI AROMATICI (*)					
Benzene	mg/kg s.s.	<0,01	0,1	2	EPA 5021A / EPA 8260C
Toluene	mg/kg s.s.	<0,01	0,5	50	EPA 5021A / EPA 8260C
Etilbenzene	mg/kg s.s.	<0,01	0,5	50	EPA 5021A / EPA 8260C
Xilene(isomeri o,-m,-p)	mg/kg s.s.	<0,01	0,5	50	EPA 5021A / EPA 8260C
Stirene	mg/kg s.s.	<0,01	0,5	50	EPA 5021A / EPA 8260C
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) ⁽²⁾	mg/kg s.s.	<0,04	1	100	EPA 5021A / EPA 8260C
IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI					
- Benzo(a)antracene	mg/kg s.s.	<0,05	0,5	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Benzo(a)pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Benzo(b)fluorantene	mg/kg s.s.	<0,05	0,5	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Benzo(k)fluorantene	mg/kg s.s.	<0,05	0,5	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Crisene	mg/kg s.s.	<0,05	5	50	EPA 3550 C / EPA 8270 D
-Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
-Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
-Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
-Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
-Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Indeno pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	5	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Pirene	mg/kg s.s.	<0,05	5	50	EPA 3550 C / EPA 8270 D
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) ⁽³⁾	mg/kg s.s.	<0,50	10	100	EPA 3550 C / EPA 8270 D
Fenolo	mg/kg s.s.	<0,01	1	60	EPA 3550 C / EPA 8270 D
PCB	mg/kg s.s.	<0,01	0,06	5	EPA 3550 C / EPA 8082 A
Idrocarburi Pesanti C>12	mg/kg s.s.	<30	50	750	EPA 8440 / ISO16703
Cromo VI come Cr	mg/kg s.s.	<1	2	15	APAT 3150C
Materiali galleggianti	cm ³ /kg	<5	< 5	< 5	Metodo Interno
Frazioni estranee	% in peso	<0,1	< 1	< 1	Metodo Interno

(*) - Le analisi del parametro IDROCARBURI AROMATICI sono state effettuate sul campione tal quale. Note: **(1)** Il limite di rilevabilità indicato corrisponde alla tecnica di microscopia a scansione elettronica (SEM), metodologia riconosciuta ufficialmente su tutto il territorio nazionale; **(2)** Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23): 20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 3 aprile 2006, n°152; **(3)** Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25- Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27- Benzo(b)fluorantene, 28- Benzo(k)fluorantene, 29- Benzo(g,h,i)perilene, 30 - Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32 -Dibenzo(a,l)pirene, 33 -Dibenzo(a,i)pirene, 34 -Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 3 aprile 2006, n°152.



SEGUE RAPPORTO DI PROVA

N. PROT. F4476-2/F

Allegato 1 (Art.3) - Sezione d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato: d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite

TEST DI CESSIONE SECONDO APPENDICE A ALLA NORMA UNI 10802 e
la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2

ANALISI ELUATO Rapporto L/S = 10 l/kg

METODI DI PROVA APPLICATI: Metodi analitici APAT Irsa Cnr manuale 29/2003

Parametro	U.M.	Risultato	Limite (1)	Metodo di prova
pH	-	6,90	5,5 - 12,0	APAT2060
Nitrati come NO ₃ -	mg/l	7,8	50	APAT4020
Fluoruri come F-	mg/l	0,09	1,5	APAT4020
Solfati come SO ₄ =	mg/l	6,5	750	APAT4020
Cloruri come Cl-	mg/l	3,8	750	APAT4020
Cianuri come CN-	µg/l	<10	50	APAT4070
Bario come Ba	mg/l	<0,1	1	APAT 3020
Rame come Cu	mg/l	<0,01	0,05	APAT 3020
Zinco come Zn	mg/l	0,08	3	APAT 3020
Berillio come Be	µg/l	<1	10	APAT 3020
Cobalto come Co	µg/l	<10	250	APAT 3020
Nichel come Ni	µg/l	<5	10	APAT 3020
Vanadio come V	µg/l	<10	250	APAT 3020
Arsenico come As	µg/l	<5	50	APAT 3020
Cadmio come Cd	µg/l	<1	5	APAT 3020
Cromo totale come Cr	µg/l	<10	50	APAT 3020
Piombo come Pb	µg/l	<10	50	APAT 3020
Selenio come Se	µg/l	<1	10	APAT 3020
Mercurio come Hg	µg/l	<0,5	1	APAT 3200
COD	mg/l	16,0	30	APAT 5130

Note: (1) Limiti Allegato 1 (Art.3) - Sezione d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato: d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato - Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite.



Rapporto di prova n°:	RP251105-03R1	MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:	22/12/2025		
Richiedente:	MARINO COSTRUZIONI s.r.l. Via Maestri del lavoro, 19/21 20070 San Zenone al Lambro (MI)		
Sito di Produzione:	San Zenone al Lambro (MI) - Via Maestri del lavoro 9		
Nome commerciale prodotto:	EoW 0/8 Lotto 22		
Ubicazione prelievo:	Cumulo di stoccaggio		
Data prelievo:	01/12/2025		
Data ritiro/consegna:	01/12/2025		
Verbale di prelievo:	RP251105-03R1		
Responsabile Campionamento:	Tecnico LGV		
PROVE INIZIALI DI TIPO (ITT)			
Normativa di riferimento per la certificazione del prodotto:	EN 13242 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade UNI 11531-1 - Criteri per l'impiego dei Materiali - Parte 1: Terre e miscele di aggregati non legati		
CONCLUSIONI			
NORMATIVA	DESIGNAZIONE PRODOTTO	STATO CONFORMITA'	
EN 13242	Aggregato in frazione unica 0/8 G_A85	CONFORME	
UNI 11531-1		CONFORME prospetto 4a	
DM 127/24	Allegato 2 (Art. 4)	A-B-C-F	
OSSERVAZIONI			
Allegato Analisi Chimica SPECIALCHIMICA Sas n° F4476-2/F del 12/12/2025			
I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi.			
E' vietata la riproduzione e divulgazione del presente documento senza esplicita autorizzazione di LGV srl			

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:	RP251105-03R1	MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
PROVE ESEGUITE SECONDO LE SEGUENTI NORMATIVE			
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura	UNI EN 933-1		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della forma dei granuli - Indice di appiattimento	UNI EN 933-3		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma	UNI EN 933-4		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi	UNI EN 933-5		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova dell'equivalente in sabbia	UNI EN 933-8		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova del blu di metilene.	UNI EN 933-9		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Classificazione dei costituenti negli aggregati grossi riciclati	UNI EN 933-11		
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della resistenza all'usura (micro-Deval).	UNI EN 1097-1		
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Metodi per la determinazione della resistenza alla frammentazione.	UNI EN 1097-2		
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua	UNI EN 1097-6		
Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Prova al solfato di magnesio	UNI EN 1367-2		
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica - Determinazione dei solfati solubili in acido/solfati idrosolubili	UNI EN 1744-1		
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica - Determinazione del contenuto totale di zolfo	UNI EN 1744-1		
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica - Determinazione del contenuto di sostanze organiche	UNI EN 1744-1		
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Costipamento Proctor	UNI EN 13286-2		
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 47: Metodo di prova per la determinazione dell'indice di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento.	UNI EN 13286-47		

Tecnico del Laboratorio




Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:			RP251105-03R1				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:			22/12/2025		Data inizio prove:		04/12/2025	
UNI 11531-1						Aggregato in frazione unica 0/8 GA85		
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura							UNI EN 933-1	
Serie	Aperture mm	Requisiti	CURVA	ITT	Scostamento da ITT	Limite inf.	Limite sup.	N.C.
ISO 3310-2	125,0		100,0	100	0			
ISO 3310-2	80,0		100,0	100	0			
ISO 3310-2	63,0		100,0	100	0			
ISO 3310-2	40,0		100,0	100	0			
ISO 3310-2	31,5		100,0	100	0			
ISO 3310-2	20,0		100,0	100	0			
ISO 3310-2	16,0	2D	100,0	100	0	100	100	
ISO 3310-2	14,0		100,0	100	0			
ISO 3310-2	12,5	1,4D	98,1	98	0	98	100	
ISO 3310-2	10,0		95,1	95	0			
ISO 3310-2	8,0	D	89,9	90	0	85	99	
ISO 3310-2	6,3		82,4	82	0			
ISO 3310-2	4,0		72,1	72	0			
ISO 3310-1	2,0		58,4	58	0			
ISO 3310-1	1,0		48,8	49	0			
ISO 3310-1	0,500		37,8	38	0			
ISO 3310-1	0,250		26,1	26	0			
ISO 3310-1	0,125		19,9	20	0			
ISO 3310-1	0,063	d	14,2	14,2	0,0			

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA



Aperture (mm)	Percentuale (%)
0,075	14,2
0,15	19,9
0,3	26,1
0,6	37,8
1,2	48,8
2,5	58,4
5,0	72,1
7,5	82,4
10,0	89,9
15,0	95,1
20,0	98,1
30,0	100,0
40,0	100,0
60,0	100,0
80,0	100,0
125,0	100,0

CONCLUSIONE:	Percentuale materiale passante allo staccio D ≤ 99% FACOLTATIVO DICHIARARE GRANULOMETRIA TIPICA
--------------	--

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:			RP251105-03R1				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:			22/12/2025		Data inizio prove:		04/12/2025	
UNI 11531-1						Aggregato in frazione unica 0/8 GA85		
Classificazione dei costituenti negli aggregati grossi riciclati							UNI EN 933-11	
DM 127/2024 Allegato 2 (Art. 4)			A	B	C-F	D-F	D-F	E
Costituente	Descrizione	% in massa	Limiti UNI 11531-1:2024					
			Prospetto 4a			Prospetto 4b		Prospetto 4c
			Colmate/dune/rimodellazioni/rinterri	Corpo del rilevato	Sottofondo	Fondazione non legata	Base non legata	Drenaggi/Vespai
			0/63	0/63	0/31,5	0/31,5	0/31,5	d≥1 D>2
Rc	Calcestruzzo, prodotti in calcestruzzo, malte, ecc. Elementi di muratura in calcestruzzo	45,7%	Rcug ₅₀	Rcug ₅₀	Rcug ₇₀	Rcug ₉₀	Rcug ₉₀	Rcug ₅₀
Ru	Aggregato non legato, aggregato naturale, aggregato legato da legante idraulico	34,8%						
Rb	Muratura di laterizio (mattoni, piastrelle, ecc.) Elementi di muratura di silicato di calcio Gassose non flottante di cemento	19,0%	Rb ₅₀₋	Rb ₅₀₋	Rb ₃₀₋	Rb ₁₀₋	Rb ₁₀₋	Rb ₅₀₋
Ra	Materiali bituminosi	0,5%	-	Ra ₄₀₋	Ra ₃₀₋	Ra ₅₋	Ra ₁₋	-
Rg	Vetro	0,0%	-	Rg ₅₋	Rg ₅₋	Rg ₅₋	Rg ₅₋	-
FL	Materiale flottante in volume	0,0%	FL ₁₀₋	FL ₁₀₋	FL ₅₋	FL ₅₋	FL ₅₋	FL ₁₀₋
	0,00 cm³/kg							
X	Altro: coesivo (argilla e terra) vario: metalli (ferrosi e non ferrosi), legno non flottante, plastica e gomma, malta di gesso	0,0%	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:		RP251105-03R1			MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:		22/12/2025	Data inizio prove:		04/12/2025	
Tipo di prova		Normativa	Valore	u.m.	Codice marcatura	Limite UNI 11531-1
PROVE PER DETERMINARE LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEGLI AGGREGATI						
Sopravaglio		UNI EN 933-1	89,9	%	OC	OC ₈₅
Contenuto di polveri		UNI EN 933-1	14,2	%	f/UF	UF ₃₅
Determinazione della forma dei granuli - Indice di appiattimento		UNI EN 933-3	12	%	FI	FI ₅₀
Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma		UNI EN 933-4	15	%	SI	-
Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi		UNI EN 933-5	91	C _{tc} %	C	-
			95	C _c %		
			5	C _r %		
			1	C _{tr} %		
Valutazione dei fini - Prova dell'equivalente in sabbia*		UNI EN 933-8	53	%	SE	SE ₂₀
Classe Granulometrica	< 2 mm					
Valutazione dei fini - Prova del blu di metilene*		UNI EN 933-9	0,6	%	MB	MB ₅
Classe Granulometrica MB	< 2 mm		N.R.	%	MB _F	-
Classe GranulometricaMB _F	< 0,125 mm					
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE DEGLI AGGREGATI						
Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua		UNI EN 1097-6	2,51	Mg/m ³	P _A	-
			2,22		P _{rd}	
			2,34		P _{ssd}	
			4,81	%	WA ₂₄	
NOTE:	* Obbligatoria solo con contenuto di polveri ≥ 3 %					
OSSERVAZIONI:	N.P.D.	Prova non determinata				
	N.R.	Prova non richiesta				
	N.R.*	Prova non applicabile al tipo di materiale				

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio




Rapporto di prova n°:		RP251105-03R1			MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:		22/12/2025	Data inizio prove:		04/12/2025	
Tipo di prova		Normativa	Valore	u.m.	Codice marcatura	Limite UNI 11531-1
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' CHIMICHE DEGLI AGGREGATI						
Analisi chimica - Determinazione dei solfati solubili in acido		UNI EN 1744-1	< 0,2	%	AS	-
Analisi chimica - Determinazione dei solfati idrosolubili*		UNI EN 1744-1	< 0,2	%	SS	SS _{0,2}
Analisi chimica - Determinazione del contenuto totale di zolfo		UNI EN 1744-1	<1	%	S	-
Analisi chimica - Determinazione del contenuto di sostanze organiche		UNI EN 1744-1	+ CHIARA	%	Valore dichiarato	-
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' TERMICHE E LA DEGRAGABILITA' DEGLI AGGREGATI						
Determinazione della resistenza al gelo e disgelo - Prova al solfato di magnesio		UNI EN 1367-2	N.P.D.	%	MS	-
Classe Granulometrica	da 6,3 a 10					
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE DEGLI AGGREGATI						
Determinazione della resistenza all'usura (micro-Deval)		UNI EN 1097-1	34	%	M _{DE}	-
Classe granulometrica analizzata (mm)		da 4 a 8				
Metodi per la determinazione della resistenza alla frammentazione (Los Angeles)		UNI EN 1097-2	43	%	LA	LA ₅₀
Classe granulometrica analizzata (mm)		da 4 a 8				
NOTE:	* Solo per riciclati					
OSSERVAZIONI:	N.P.D. Prova non determinata					
	N.R. Prova non richiesta					
	N.R.* Prova non applicabile al tipo di materiale					

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:		RP251105-03R1		MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20		
Data emissione RdP:		22/12/2025	Data inizio prova:	04/12/2025			
Materiale Analizzato:		EoW 0/8 Lotto 22					
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Costipamento Proctor							
UNI EN 13286-2							
Prova di costipamento di una terra							
							
Stampo Proctor		Tipologia Proctor		Disco spaziatore altezza - mm			
B		Modificata		-			
Stampo/Mould		Martello		Procedura			
Diametro mm	Altezza mm	Massa kg	Diametro mm	altezza caduta mm	Numero strati	Numero colpi per strato	Energia di compattazione MJ/m³
152,4 ± 0,2	116,4 ± 0,2	4,535 ± 0,005	51,0 ± 0,5	457	5	56	2,667 ÷ 2,696
Umidità %			3,4	4,8	7,4	8,8	10,4
Densità Secca Mg/m³			1,854	1,927	1,960	1,925	1,842
Umidità Ottimale di costipazione %			6,8				
Densità Secca Massima Mg/m³			1,963				

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio




Rapporto di prova n°:		RP251105-03R1				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20								
Data emissione RdP:		22/12/2025		Data inizio prova:		04/12/2025									
Materiale Analizzato:		EoW 0/8 Lotto 22													
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 47: Metodo di prova per la determinazione dell'indice di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento.							UNI EN 13286-47								
Stampo Proctor		Tipologia Proctor			Disco spaziatore altezza - mm										
B		Modificata			61,3 ± 0,2										
Stampo/Mould		Martello			Procedura		Energia di compattazione MJ/m ³								
Diametro mm	Altezza mm	Massa kg	Diametro mm	altezza caduta mm	Numero strati	Numero colpi per strato									
152,4 ± 0,2	116,4 ± 0,2	4,535 ± 0,005	51,0 ± 0,5	457	5	56	2,667 ÷ 2,696								
Anello di sovraccarico n.1 peso in kg		Anello di sovraccarico n.2 peso in kg		Anello di sovraccarico n.3 peso in kg		Anelli di sovraccarico peso totale in kg									
2,0		0		0		2,0									
Massima massa volumica del secco P_d				UNI EN 13286-2		(Mg/m ³)	1,963								
Determinazione del contenuto d'acqua per essiccazione in forno ventilato - W%		Pre- prova		UNI EN 1097-5		%	6,8								
		Post-prova					7,6								
Data preparazione provino		Maturazione all'aria													
		Tempo gg.		Temperatura °C		Umidità %									
05/12/25		0		20		95									
Data inizio saturazione provino		Maturazione in acqua													
		Tempo gg.		Temperatura °C		Umidità %									
05/12/25		4		20		100									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dosaggio legante (sul peso secco del terreno)</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Espansione durante maturazione in acqua</td> <td>0,18%</td> </tr> <tr> <td>Indice di portanza CBR a 2,5 mm</td> <td>38,9%</td> </tr> <tr> <td>Indice di portanza CBR a 5,0 mm</td> <td>54,3%</td> </tr> </table>								Dosaggio legante (sul peso secco del terreno)	0,0%	Espansione durante maturazione in acqua	0,18%	Indice di portanza CBR a 2,5 mm	38,9%	Indice di portanza CBR a 5,0 mm	54,3%
Dosaggio legante (sul peso secco del terreno)	0,0%														
Espansione durante maturazione in acqua	0,18%														
Indice di portanza CBR a 2,5 mm	38,9%														
Indice di portanza CBR a 5,0 mm	54,3%														

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:	RP251105-03R1		MOD RDP	Rev 00 del 02/07/12
Data emissione RdP:	22/12/2025	Data inizio prove:	04/12/2025	
Materiale Analizzato:	EoW 0/8 Lotto 22			
Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni - Parte 12: Determinazione dei limiti di Atterberg			UNI CEN ISO/TS 17892-12	
Determinazione	n°	1	2	3
Tara	grammi			
Colpi	n.			
Provino umido + tara	grammi			
Provino secco + tara	grammi			
Acqua	%			
Limite Liquido - LL	%	N.D.		
 Contenuto d'acqua - % Numero Colpi - numero 25; 0,0				
Determinazione - Limite Plastico PL	n°	1	2	3
Tara	grammi			
Provino umido + tara	grammi			
Provino secco + tara	grammi			
Acqua	%			
Limite Plastico - PL	%	N.D.		
INDICE DI PLASTICITA' (LL - PL)				
Indice di Plasticità - PI	%	N.P.		
Note:	N.D. non determinabile N.P. non plastico			

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio




Rapporto di prova n°:	RP251105-03R1		MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:	22/12/2025	Data inizio prove:	04/12/2025	
Materiale Analizzato:	EoW 0/8 Lotto 22			

Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura

UNI EN 933-1

Serie	Aperture mm	Requisiti	CURVA	Trattenuto Parziale	Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui terreni Parte 4: Determinazione della distribuzione granulometrica			
ISO 3310-2	125,0	Blocchi	100,0	0,0				
ISO 3310-2	80,0	Ghiaia	100,0	0,0	UNI CEN ISO/TS 17892-4			
ISO 3310-2	63,0		100,0	0,0				
ISO 3310-2	40,0		100,0	0,0	Analisi granulometrica per sedimentazione facoltativa per classificazione HBR-AASHTO			
ISO 3310-2	31,5		100,0	0,0				
ISO 3310-2	20,0		100,0	0,0	Aperture mm	CURVA	Requisiti	Trattenuto Parziale
ISO 3310-2	16,0		100,0	0,0	0,0630	14,2	Limo	5,7
ISO 3310-2	14,0		100,0	0,0				
ISO 3310-2	12,5		98,1	1,9				
ISO 3310-2	10,0		95,1	3,0				
ISO 3310-2	8,0		89,9	5,2				
ISO 3310-2	6,3		82,4	7,5				
ISO 3310-2	4,0		72,1	10,3				
ISO 3310-1	2,0	Sabbia	58,4	13,7			Argilla	
ISO 3310-1	1,0		48,8	9,6				
ISO 3310-1	0,500		37,8	11,0				
ISO 3310-1	0,250		26,1	11,7				
ISO 3310-1	0,125		19,9	6,2				
ISO 3310-1	0,063		14,2	5,7				

ISO 3310-1	UNI 2332	2,0	58,4	-	Setacci caratteristici secondo HBR-AASHTO (UNI EN 11531-1)
ISO 3310-1	UNI 2332	0,4	33,5	≤ 50	
ISO 3310-1	UNI 2332	0,063	14,2	≤ 25	




Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:		RP251105-03R1		MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:		22/12/2025	Data inizio prove:	12/06/2024	
Materiale Analizzato:		EoW 0/8 Lotto 22			
Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni HBR-AASHTO				UNI EN 11531-1	
PASSANTE ASTM 10		%	58,4		-
PASSANTE ASTM 40		%	33,5		≤ 50
PASSANTE ASTM 200		%	14,2		≤ 25
Limite Liquido - LL		%	0,0		-
Indice di Plasticità - PI		%	0,0		≤ 6
Indice di Gruppo - IG		-	0,0		0
Carta di Plasticità - HBR AASHTO 					
CLASSIFICAZIONE HBR-AASHTO					
Gruppo	A1	Sottogruppo	A1-b	BRECCIA SABBIOSA	
Note:		0,0 - LL non determinabile 0,0 - PI non plastico			

Tecnico del Laboratorio




Responsabile del Laboratorio



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - Declaration of Performance, DoP

1. Codice del prodotto-tipo: Identificazione del prodotto (tipo, lotto o qualsiasi altro elemento che ne consente l'identificazione):	aggregato: "EoW 0/8" Nota: Il lotto di produzione è identificato dalla data riportata sul DDT. La presente DoP è valida per i lotti di produzione consegnati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva					
2. Usi previsti del prodotto:	Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade					
3. Nome e indirizzo del fabbricante:	MARINO COSTRUZIONI s.r.l. Sede Legale: Via Maestri del Lavoro, 19/21 - 20070 San Zenone al Lambro (MI) Impianto di Via Maestri del Lavoro, 9 - 20070 San Zenone al Lambro (MI)					
4. Mandatario:	non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).					
5. Sistema di Verifica della prestazione:	Sistema 2+					
6a. Norma Armonizzata Organismi notificati di controllo:	EN 13242:2002+A1:2007 Q-Aid (2716/CPR/0472)					
6b. Valutazione Tecnica Europea:	non applicabile (per i prodotti di cui al punto 2 esistono "norme tecniche armonizzate").					
7. Prestazione dichiarata: Tipo di Aggregato: frazione unica - RICICLATO						
Norma Tecnica armonizzata	UNI EN	Prestazione	13242			
Designazione granulometrica	933-1	d/D	0/8			
Categoria granulometrica	933-1	Categoria	G _{A85}			
Categoria di tolleranza	933-1	Categoria	-			
Pulizia - passante 0.063 mm	933-1	%	14.2			
Contenuto di polveri	933-1	f	f ₁₅			
Forma dei Granuli - Appiattimento	933-3	FI	FI ₂₀			
Forma dei Granuli - Forma	933-4	SI	SI ₂₀			
Percentuale superfici frantumate	933-5	C	C _{90/3}			
Equivalente in Sabbia	933-8	SE4	SE4 ₅₃			
Classificazioni costituenti riciclati	933-11	Categoria	RC ₄₆ RC _{ug70} Rb ₃₀ - Ra ₁ Rg ₂ X ₁ FL ₅			
Resistenza all'usura micro-Deval	1097-1	M _{DE}	M _{DE35}			
Resistenza alla frammentazione LA	1097-2	LA	LA ₄₅			
Durabilità al gelo/disgelo	1367-2	MS	MS _{NR}			
Solfati solubili in acido	1744-1	AS	AS _{0,2}			
Solfati idrosolubili	1744-1	SS	SS _{0,2}			
Zolfo	1744-1	S	S ₁			
8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica:	non si applicano le "procedure semplificate" (Art. 36,37,38 CPR 305-2011").					
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni sopra dichiarate. La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato						
Luogo e data di emissione: San Zenone al Lambro (MI) li, 22/12/2025				Legale Rappresentante		

 2716	SCHEDA DI MARCATURA CE	All. al DDT n°
	Nome commerciale: EoW 0/8	Data:
	Certificato n. 2716/CPR/0472	Scheda CE riferita alla DoP EoW-0/8-LOTTO 22/2025 SAN ZENONE AL LAMBRO

MARINO COSTRUZIONI s.r.l.

Sede Legale: Via Maestri del Lavoro, 19/21 - 20070 San Zenone al Lambro (MI)

Impianto di Via Maestri del Lavoro, 9 - 20070 San Zenone al Lambro (MI)

25

EN 13242:2002+A1:2007

Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade

Prove iniziali secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento			EN 13242			DM 127/24 allegato 2 (art. 4) campo di utilizzo A - B - C - F
Descrizione dell'aggregato			fraz unica			
Dimensioni	d/D		0/8			
Categoria granulometrica			G _A 85			Descrizione Petrografica Aggregato riciclato Composizione aggregato riciclato Rc R c ₄₆ Rcug R cug ₇₀ Rb R b ₃₀₋ Ra R a ₁₋ Rg R g ₂₋ X X ₁₋ FL FL ₅₋ Curva Granulometrica Apertura mm Passante % 125,0 100 80,0 100 63,0 100 40,0 100 31,5 100 20,0 100 16,0 100 10,0 95 8,0 90 4,0 72 2,0 58 1,0 49 0,500 38 0,063 14,2
Categoria di tolleranza			-			
Forma delle particelle						
Indice di appiattimento	FI		FI ₂₀			
Indice di forma	SI		SI ₂₀			
Massa Volumica delle particelle						
ρ	Massa volumica in mucchio	Mg/m ³	NPD			
ρ _a	Massa volumica apparente dei granuli	Mg/m ³	2,51			
ρ _{rd}	Massa volumica dei granuli pre-essiccati	Mg/m ³	2,22			
ρ _{ssd}	Massa volumica dei granuli saturi sup. asciutta	Mg/m ³	2,34			
Assorbimento di acqua			WA ₂₄	4,81		
Pulizia - passante 0,063 mm			%	14,2		
Contenuto di polveri			f	f ₁₅		
Qualità delle polveri - Equivalente in sabbia			SE	SE4 ₅₃		
Qualità delle polveri - Blu di metilene			MB	MB _{0,6}		
Contenuto di conchiglie			SC	SC _{NR}		
Percentuale di superfici frantumate			C	C _{90/3}		
Spigolosità aggregati fini			E _{CS}	-		
Affinità aggregati ai leganti bituminosi						
media a 6 ore			%	-		
media a 24 ore			%	-		
Resistenza alla frammentazione - Los Angeles			LA	LA ₄₅		
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura						
Resistenza all'usura - micro-Deval			M _{DE}	M _{DE} 35		
Resistenza alla levigabilità			VL/PSV	-		
Resistenza all'abrasione			AAV	-		
Abrasion pneumatici scolpiti			A _N	-		
Resistenza allo shock termico			V _{LA}	-		
Composizione/contenuto						
Composizione aggregato riciclato			vedi tabella			
Cloruri			%C	-		
Solfati sol. in acido			AS	AS _{0,8}		
Solfati idrosolubili			SS	SS _{0,2}		
Zolfo			%S/S	S ₁		
Carbonato			CO ₂ %	-		
Contaminati leggeri			%/m _{LPC}	-		
Sostanza humica				Assente		
Emissione di radioattività artificiale/naturale				Assente		
Rilascio metalli pesanti				Assente		
Rilascio idrocarburi poliaromatici				Assente		
Rilascio altre sostanze pericolose				Assente		
Stabilità di volume						
Ritiro per essiccamento			%WS	-		
Durabilità						
Resistenza gelo-disgelo			F	F _{NR}		
Massima degradabilità al MgSO ₄			MS	MS _{NR}		
Durabilità agli agenti atmosferici			SB	SB _{NR}		
Durabilità alla reazione alcali-silice			%	-		

Scheda CE aggiornata al 22/12/2025	
--	--