



Pflege- und Reparaturanleitung

Für lösungsmittelfreie, geölte oder gewachste Holzoberflächen



- **Pflege und Reinigung**
- **Behandlung von Kratzern**
- **Reparatur von Dellen**



TISCHLEREI



t2 Werkstatt

Am Alten Bahnhof 10
55278 Hahnheim
Fon 067 37 · 85 67
Fax 067 37 · 88 89
Mail info@t2-moebel.de

t2 Laden

Pariser Straße 115
55268 Nieder-Olm
Fon 061 36 · 92 47 11
Mail laden@t2-moebel.de
www.t2-moebel.de

Öffnungszeiten Laden Nieder-Olm

Mo-Fr 10 bis 18.30 Uhr | Sa 9 bis 13 Uhr und nach Absprache

Sorgfältige Pflege, Reinigung und Reparatur sind das **A&O** für die Qualität der Oberfläche

PFLEGE Zur Pflege und Auffrischung der Holzoberflächen (nach Bedarf) das Naturölwachs dünn mit dem Baumwolltuch auftragen und nach 15-20 Minuten Einwirkzeit trocken auspolieren. Das ergibt eine samtweiche und seidengänzende Oberfläche.

REINIGUNG Bei leichten Verschmutzungen das Naturöl-Wachs auf die betroffene Stelle träufeln und einige Minuten einwirken lassen. Anschließend den Überstand mit dem Baumwolltuch entfernen und trocken auspolieren. Bei stärkeren und tieferen Verschmutzungen das Naturöl-Wachs aufbringen, 15-20 Minuten einwirken lassen und je nach Hartnäckigkeit mit dem feinen Pad (braun) oder Schleifpapier (P 280) in Faserrichtung herauslösen. Gelösten Schmutz mit dem Baumwolltuch aufnehmen und Oberfläche anschließend trocken auspolieren.

BEHANDLUNG VON KRATZERN Bei Verletzungen wie Kratzern, die betroffenen Stellen mit Naturölwachs satt einlassen, 20 Minuten einwirken lassen und die Oberfläche anschließend mit dem Baumwolltuch trocken auspolieren. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Damit ist das verletzte Holz wieder mit Öl gesättigt und geschützt.

REPARATUR VON DELLEN Druckstellen mit dem Schleifpapier gut anschleifen, dann die Delle wässern und mit einem ausreichend feuchten Tuch und einem Bügeleisen herausdämpfen. Den Vorgang bei Bedarf mehrmals wiederholen. Vorsicht! Das Holz mit dem Bügeleisen nicht direkt berühren! Wenn die Holzfasern aufgequollen und die Dellen herausgedämpft sind, das Holz trocknen lassen. Danach die Stelle mit dem Schleifpapier gut anschleifen. Mit Körnung 150 beginnen, über 180 bis 240 für den Endschliff. Anschließend das Pflegeöl satt mit einem Baumwolltuch auftragen und nach 15 bis 20 Minuten trocken auspolieren.

ACHTUNG! Da Selbstentzündungsgefahr besteht, unbedingt alle ölgetränkten Tücher, Schleifpads oder andere Arbeitsmaterialien nach Gebrauch luftdicht in einem Metallbehälter aufbewahren oder wässern und auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen.

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und lange viel Freude an Ihren Holzflächen!

TISCHLEREI



Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstraße 22 · 73087 Bad Boll
Tel 0 71 64-94 05-0 · Fax 0 71 64-94 05-96
info@biofa.de · www.biofa.de