

CINTAS

cintas IND-730W Las de enmascaramiento han sido diseñadas para soportar procesos y condiciones de pulverización severas temperaturas extremadamente altas. Debido a la alta adhesión de rendimiento silicona de alto utilizados. nuestras cintas enmascarar no pierden adherencia durante el procesado.

Estos robustos productos se utilizan para resistir el chorro de arena y pulverización más duras incluyendo HVOF.

Aunque estos productos son más cintas gruesos que las convencionales son altamente conformables y se puede trabajar en pequeños espacios. Estos productos evitan la necesidad de múltiples enmascaramiento, de capas reduciendo los del así costos material.

Las cintas son libres de residuos al retirarse, eliminando la necesidad de una limpieza o procesamiento adicional.

CONTACTO



+57 304 541 13 40



www.indiservi.com



info@indiservi.com Cl. 94 #51B-43, Oficina 401, Barranquilla, Atlántico



ALTA TECNOLOGÍA



APLICACIONES

- Laminado con doble capa de cinta.
- Recubierto con un agente especial de caucho de silicona en un lado y adhesivo de silicona en el otro.
- Diseñado para usos en procesos de enmascaramiento por pulverización de llama y plasma de alta temperatura.
- La excelente flexibilidad y resistencia a la tracción facilitan el manejo para enmascarar para aplicar una capa fina sobre metal o cerámica de alta temperatura como superficie.
- Para importantes centros de mantenimiento, para centros de mecanizado y procesos Hvof.



PRESENTACIONES

- 12.5 mm. x 15 mts.
- 25 mm. x 15 mts.
- 50 mm. x 15 mts.



FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA	UNIT	TEST	VALUE	
		METHOD	OPEN SIDE	LINER SIDE
Adhesive			Silicone	Silicone
Carrier			Fiberglass Cloth -0.100mm	
Thickness - excluding liner	Mil/mm	ASTM D 1000	23.62 / 0.600	
Release Liner			(nil)	Yellow PVC Film
Color			White	
Adhesion to Steel	(N/25mm)/(g/25mm)/(oz/in)	ASTM D 1000	6.9 / 700 / 24.7	13.2 / 1350 / 47.6
Tensile Strength	(N/25mm)/(kg/25mm)/(lb/in)	ASTM D 1000	735 / 75 / 165.3	
Elongation	%	ASTM D 1000	10	
Dielectric Strength	kV	ASTM D 1000	10.0	
Class of Insulation	*C	UL 510	H / 180	
Range of Temperature	°C/°F		-70~260 / -94~500	
Solvent Resistance			Very Good	

