

Wiederabziehbare Schutzfolie für den Schutz von Edelstahl-Oberflächen im Öffentlichen Verkehr, z. B. an Haltestellen und exponierten Flächen, wo Vandalismus-Beschädigungen (Verkratzen, Graffiti-Schmierereien etc.) auftreten.

Technische Daten

Physikalische Eigenschaften

Materialstärke (inkl. Kleber)	152 µ
Zerreifestigkeit (ASTM D 882)	19,685 – 21,092 kg/mm ²
Bruchfestigkeit (ASTM D 882)	33274,09865 N/m
Bruchdehnung (ASTM D 882)	> 100%
Schlfestigkeit	386,089 N/m
Durchstofestigkeit (ASTM D 4830)	59,87 kg
Abriebfestigkeit (ASTM D 1044)	< 5%

Materialaufbau Selbstklebefolie

- Hochbelastbare Polyesterfolie.
- Kratzbestndige Edelstahl-Oberflche.
- Silikonisierte Deckfolie (76 µ) auf der Rckseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber fr beste Langzeitstabilitt.

Lagerung empfohlen bei +10° C bis +35° C und rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 3 Jahre

Mgliche Breiten 183 cm 152 cm 122 cm 91 cm



REPAIR & PROTECT



Alle Rechte und Irrtmer vorbehalten.
Alle Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken und sichern keine Eigenschaften zu.

knig glashau

Dieselstr. 4
38350 Helmstedt

Tel.: 0 53 51 / 53 17 30
Fax.: 0 53 51 / 53 17 38
mail@glasbau-koenig.de
www.glasbau-koenig.de

02/2018