

TECHNISCHES DATENBLATT

Delivery Specification

Produkt:

Glasfaservlies GUA naturweiß

glass fleece GUA - natural white

Produktbeschreibung:

Glasfaservlies im Naßvliesverfahren hergestellt

Product description

Glass fiber nonwoven, produced in wet laid process

Standardabmessung:

Rollenlänge / Roll length: 300 m +/- 0,3 %
Rollenbreite / Roll width: 100 / 200 cm +/- 2 mm

Standard dimensions:

Prüfmerkmal: Tested Characteristic:	Sollwert: Nom.Value:	Einheit: Unit:	Toleranz: Tolerance:	Geprüft nach: Test standard:
Flächengewicht Area weight	50-70	g/m²		DIN EN 29073 1
Glühverlust Loss on ignition	21	%		DIN EN 13820
Dicke Thickness	0,39-0,47	mm		DIN EN ISO 9073 2
Höchstzugkraft MD Tensile strength MD	200	N/5 cm	-45	DIN EN 29073 3
Höchstzugkraft CMD Tensile strength CMD	150	N/5 cm	-40	DIN EN 29073 3
Höchstzugkraft MD naß Tensile strength MD wet	130	N/5 cm		DIN EN 29073 3
Höchstzugkraft MD 200°C Tensile strength MD 200°C	160	N/5 cm		DIN EN 29073 T3
Einbau-Temperaturbeständigkeit Installation temperature resistance	ca. 230°C			
Verpackung Packaging	PE – Folie transparent PE film transparent			
Empfohlene Lagerung Recommended storage	Der Vliesstoff muss trocken transportiert und gelagert werden. The mat must be kept dry during storage and transportation.			

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), welches nach den Bestimmungen der CLP-Verordnung 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen weder als gefährlich einzustufen noch zu kennzeichnen ist.
This product is an article according to Regulation (EC) No.1907/2006 (REACH) and is neither classified as dangerous nor needed to be labelled according to the CLP regulation 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures.

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.
The data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances. They do not represent guaranteed properties.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
We reserve the right to make technical changes.

Stand: 30.08.16 / überarb. 13.10.23

Die aktuellsten Datenblätter unter www.kettinger.de
The latest data sheets at www.kettinger.de